

Dimensioneringstabell för CONLIT 150

ROCKWOOL CONLIT 150, isoleringstjocklekar vid brandteknisk klass R30 och R60. Tabellerna vilken tjocklek isoleringen måste ha i mm för att klara brandklassningen vid olika plåttjocklekar och kritiska ståltemperaturer.

CONLIT 150 R60

Plåttjocklek mm	Kritisk ståltemperatur °C			
	450	500	550	600
0,6	70	60	55	50
0,7	60	55	50	45
1,0	50	45	45	40
1,5	40	35	35	30
2,0	40	30	25	25
2,5	30	25	25	-
3,0	25	25	-	-

CONLIT 150 R30

Plåttjocklek mm	Kritisk ståltemperatur °C			
	450	500	550	600
0,6	40	40	30	30
0,7	40	30	30	25
1,0	30	25	25	20
1,5	25	20	20	20
2,0	25	20	20	20
2,5	20	20	20	20
3,0	20	20	20	20

CONLIT 300 R60

Plåttjocklek mm	Kritisk ståltemperatur °C			
	450	500	550	600
0,6	50	45	45	40
0,7	50	45	40	40
1,0	45	40	35	35
1,5	35	30	30	25
2,0	30	25	25	20
2,5	25	25	20	20